

INDURUST PELTIKATTOPINNOITE

Indurust on kestävä pinnointuksen edelläkävijä. Käyttöikä huomioiden se on markkinoiden edullisin korroosionestomene-
telmä katoille.

Indurust sisältää laadukkaita ruosteenestoaineita ja UV-pigmenttejä parhaalta raaka-aineen toimittajalta. Indurust on
akryylipohjainen, vesiohenteinen ja myrkytön pinnoite.

Indurust soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille- ja maalipinnoitetuille katoille sellaisenaan. Pural- ja PVDF-tyyppiset pinnat
tulee pohjustaa Indurust pohjusteella ennen pinnoitusta.

Ruosteinen alusta on aina puhdistettava st 2:een ja paikkamaalattava Indurustilla ennen pinnoitusta.

Indurust on erittäin hyvin peittävä ja helppokäyttöinen. Korkean kuiva-ainepitoisuutensa vuoksi helppo ruiskuttaa myös
tuulisissa olosuhteissa. Ruiskutus aina kahteen kertaan.

Työohjeita:

- pinnoitettavan katon pitää olla puhdas, kiinteä ja ruosteeton
- saumat ja rajaukset suositellaan tehtäväksi pensseli-työnä
- irtoava ruoste puhdistetaan mekaanisesti st 2:een
- katto pestään huolellisesti irtoavasta maalista, vaihtoehtoisesti DECAMUR maalinpoistoaineella (tee aina pieni koealue tuotteen toimivuudesta ennen työn aloittamista)
- uusi sinkitty katto puhdistetaan REWAH Rust Cleanilla (2-5 %:lla liuoksella). REWAH Rust Clean muuntaa rautaoksidin rautafosfaatiksi ja pysäyttää sen. Tuotteella voi pestä myös muita kattoja.
- vuotavat saumat tiivistetään Resisto® Stop itseliimautuvalla bitumiteipillä.
- vesikourut tiivistetään ja pinnoitetaan INDUCRYL AW:llä (1.5 kg/m² kourunpohja)
- Pural, PVDF tms. pinnat pohjustetaan Indurust-primerilla
- saumat ja rajaukset pensselityönä
- pinnoitus tarkoitukseen soveltuvalla maaliruiskulla. Suuttimen maksimikoko 635 (60° kulma)
- pinnoitus kahteen kertaan. Käsittelykertojen väli lämpötilasta ja kerrosvahvuudesta riippuen 1-6 tuntia. Täydellinen kuivun 14 päivää.



Tekniset ominaisuudet:

VOC:	0.02 g/L	Korroosion esto:	10, ASTM 610
Kuiva-aine:	± 70 %	Korroosion suoja:	9.2 DIN 53167
Tartunta teräkseen:	4 N/mm ²	UV kesto:	ERINOMAINEN
Elastisuus:	>250 %	Kuivakalvopaksuus:	177,4 µm (500 g/m ²)

Tuotetta ovat testanneet mm. Rautaruukki Oyj ja Espoon-Vantaan Ammattikorkeakoulu.

Vakiovärit: vaalean harmaa RAL 7032, harmaa RAL 7040, musta, punainen, vihreä, RR punainen, RR ruskea.

Kiiltoaste: matta

Tilausvärit minimi 550 kg: RR 750, RR 31, RR 23, RR 22, RR 21, RR 20, RR 11, RR 41.

Muita kattopinnoitteita:

Inducryl AW

Soveltuu uusille ja vanhoille sinkityille ja maalipinnoitetuille katoille sekä bitumisille katteille.

Ardocolor

Soveltuu betoni- ja savitiilelle, asbesti- ja kuitusementtipinnoille.

Indurust Glossy

Indurust Glossy on elastinen, vesiohenteinen ja ruostesuoja-aineita sisältävä puolikiiltävä akrylaatti.

Värit: RAL sävyt

Menekki: 300 g/m²

Indurust Glossya voidaan käyttää myös Indurustin pintamaalina.

Myynti ja tekninen neuvonta:

Procoat Paints Ky

Puhelin 0400-572 825

myynti@procoatpaints.fi

www.procoatpaints.fi

